

ЭЛАСТОИЗОЛ ЭКО

ТУ 23.99.12-012-00287912-2022

Доступный кровельный и гидроизоляционный материал для устройства и ремонта кровель и подземных конструкций.



КМ-5
Г4
ВЗ
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ



ВЫГОДНО

Наименование показателя	Критерий	ЭПП полиэстер	ТПП стеклоткань	ХПП стеклохолст	ХПП стеклохолст	ЭКП полиэстер	ТКП стеклоткань	ХКП стеклохолст	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	4,0	4,0	3,0	2,0	4,0	4,0	4,0	Гост EN 1849-1-2011
Длина x ширина, м	(±2%) x (±3%)	10 x 1							Гост EN 1848-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	600/450	800/800	500/300	500/300	600/450	800/800	500/300	Гост 31899-1-2011
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг./м²	не менее	1,5							Гост 2678-94
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1							
Температура гибкости на брусе R=25 мм. °C	не выше	0							
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в теч. 2 ч		выдерживает							
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа		выдерживает							Гост EN 1928-2011
Теплостойкость, °C	не менее	80							Гост EN 1110-2011
Потеря посыпки, %	±15	-				15			Гост EN 12039-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ		пленка без логотипа /пленка с логотипом				сланец /пленка с логотипом			

