

ЭЛАСТОИЗОЛ ФУНДАМЕНТ

Предназначен для гидроизоляции кровли, фундаментов, мостов, тоннелей, и других заглубленных конструкций.
Подходит для вертикальной и горизонтальной укладки.
Не разрушается от взаимодействия с мелкопроцентными растворами щелочей и кислот в грунте.



КМ-5
Г4
В3
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОСТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТОННЕЛЕЙ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ПАРКОВОК

ЭЛАСТОИЗОЛ ФУНДАМЕНТ ТУ 23.99.12-055-00287912-2024

Наименование показателя	Критерий	ЭПП полиэстер	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	5,0	Гост 2678-94
Толщина, мм	±5%	4,0	
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	10 х 1	
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	800/600	
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг./м²	не менее	2,0	
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1	
Температура гибкости на брусе R=25 мм. °С	не выше	-25	
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в теч. 2 ч		выдерживает	
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа		выдерживает	
Теплостойкость, °С	не менее	100	
Температура хрупкости вяжущего,	не выше	-35	
Сопротивление динамическому продавливанию, мм	не менее	2000	Гост 31897-2011
Сопротивление статическому продавливанию, кг	не менее	20	Гост EN 1928-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ	пленка без логотипа / пленка с логотипом		

ЭЛАСТОИЗОЛ ФУНДАМЕНТ ГИДРО ТУ 23.99.12-055-00287912-2024

Наименование показателя	Критерий	ЭМП полиэстер	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	5,5	Гост 2678-94
Толщина, мм	±5%	4,2	
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	8 х 1	
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	800/800	
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг./м²	не менее	2,0	
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1	
Температура гибкости на брусе R=25 мм. °С	не выше	-25	
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в теч. 2 ч		выдерживает	
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа		выдерживает	
Теплостойкость, °С	не менее	100	
Температура хрупкости вяжущего,	не выше	-35	
Сопротивление динамическому продавливанию, мм	не менее	2000	Гост 31897-2011
Сопротивление статическому продавливанию, кг	не менее	20	Гост EN 1928-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ	песок / пленка с логотипом		

