

ЭЛАСТОИЗОЛ ТРОПИК

ТУ 23.99.12-012-00287912-2022

Теплостойкий, пластичный кровельный и гидроизоляционный материал. Обладает химической устойчивостью к воздействию агрессивных сред.



КМ-5
Г4
ВЗ
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТОННЕЛЕЙ



ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ
120°С



УСТОЙЧИВЫЙ К
УФ ИЗЛУЧЕНИЮ

Наименование показателя	Критерий	ЭПП полиэстер	ТПП стеклоткань	ХПП стеклохолст	ЭКП полиэстер	ТКП стеклоткань	ХКП стеклохолст	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	Гост EN 1849-1-2011
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	10 х 1						Гост EN 1848-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	600/400	800/800	500/300	600/400	800/800	500/300	Гост 31899-1-2011
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг./м²	не менее	1,5						Гост 2678-94
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1						
Температура гибкости на брус R=10 мм. и R=25 мм. °С	не выше	-5						
Водонепроницаемость при давлении 0,2 МПа, в теч. 2 ч		выдерживает						
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа		выдерживает						Гост EN 1928-2011
Теплостойкость, °С	не менее	120						Гост EN 1110-2011
Потеря посыпки, %	±15	-			15			Гост EN 12039-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ		пленка без логотипа / пленка с логотипом			сланец / пленка с логотипом			

