

ЭЛАСТОИЗОЛ ВЕНТ

ТУ 23.99.12-061-00287912-2026



КМ-5
Г4
В3
РП4

Наплавляемый рулонный кровельный и гидроизоляционный вентилируемый материал, для устройства «дышащего» кровельного пирога. Его основная функция - предотвращение образования вздутий (пузырей), возникающих из-за испарения влаги, скопившейся в основании или утеплителе. Нижний слой материала покрыт песчаной посыпкой с фрагментальным, равномерным нанесением полосок битума, что обеспечивает равномерное выведение водяного пара из-под кровельного пирога.

Благодаря высоким техническим показателям Эластоизол ВЕНТ адаптирован к применению в различных климатических зонах.

ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КРОВЛИ

СКОРОСТЬ И УДОБСТВО МОНТАЖА

БИОСТОЙКИЙ

ДЫШАЩАЯ КРЫША

Наименование показателя	Критери	ПРЕМИУМ ЭКВ ПОЛИЭСТЕР	ПРЕМИУМ ЭПВ ПОЛИЭСТЕР	ПРЕМИУМ ЭМВ ПОЛИЭСТЕР	БИЗНЕС ЭКВ ПОЛИЭСТЕР	БИЗНЕС ЭПВ ПОЛИЭСТЕР	БИЗНЕС ЭМВ ПОЛИЭСТЕР	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	5,4	4.0	4.0	5.5	4.0	4.0	ГОСТ EN 1849-1
Водонепроницаемость при давлении 10 кПа в течении	24 ч.	Выдерживает						ГОСТ EN 1928 метод А
Температура гибкости на брус R=15, R=25 мм. °C	не выше	-25			-20			ГОСТ EN 1109-2011 ГОСТ 2678-94
Теплостойкость в течении не менее 2 часа при температуре	°C	100						ГОСТ EN 1110-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	800/600			700/500			ГОСТ EN 31899-1-2011 EN (12311-1:1999)
Водопоглощение в теч. 25 часов, % по массе	не более	1						ГОСТ 2678-94
Потеря посыпки, %	±15	15	-	-	15	-	-	ГОСТ EN 12039-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ		крупнозернистая посыпка/песчаная посыпка + битум	пленка/песчаная посыпка + битум	пленка/песчаная посыпка + битум	крупнозернистая посыпка/песчаная посыпка + битум	пленка/песчаная посыпка + битум	пленка/песчаная посыпка + битум	

