

ГИДРОБАРЬЕР

ТУ 5774-015-00287912-2013

Материал рулонный кровельный и гидроизоляционный. Обладает абсолютной водонепроницаемостью.



КМ-5
Г4
В3
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
СТЕН ПОДВАЛОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ



ВОДО-
НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ

Наименование показателя	Критерий	ЭПП полиэстер	ТПП стеклоткань	ХПП стеклохолст	ЭКП полиэстер	ТКП стеклоткань	ХКП стеклохолст	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5%	3,0	3,0	3,0	4,0	4,0	4,0	Гост EN 1849-1-2011
Длина х ширина, м	(±2%) х (±3%)	9 х 1 / 10 х 1						Гост EN 1848-1-2011
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	343/ -	838 / -	294/ -	343/ -	838/ -	294/ -	Гост 31899-1-2011
Масса вяжущего с наплавляемой стороны. кг./м²	не менее	1,5						Гост 2678-94
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1,						
Температура гибкости на брус R=25 мм. °С	не выше	0						
Водонепроницаемость при давлении 0,01 МПа, в теч. 72 ч	-	выдерживает						
Потеря посыпки, гр./образец	не более	-			2			
Теплостойкость, °С	не менее	80						Гост EN 1110-2011
Тип защитного покрытия: верх / низ		пленка без логотипа / пленка с логотипом			сланец, гранулят / пленка с логотипом			