

МОСТОИЗОЛ

ТУ 5774-014-00287912-2009

Гидроизоляция фундаментов, мостов подземных сооружений и других строительных конструкций. Обладает высокими показателями по износостойкости и прочности.



СБС



НАПЛАВЛЕНИЕ

КМ-5
Г4
ВЗ
РП4



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
КРОВЛИ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ФУНДАМЕНТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТРУБОПРОВОДОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
МОСТОВ



ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ
ТОННЕЛЕЙ

Наименование показателя	Критерий	ЭМП полиэстер	ТМП стеклоткань	Метод испытаний
Масса материала на единицу площади кг./м²	±5	5,5	5,0	Гост 2678-94
Длина х ширина, м	(±1%) х (±3)	8 х 1		
Максимальная сила растяжения: вдоль/поперек, Н	±200	600/600	1000/900	
Теплостойкость, °С	не менее	100		
Масса вяжущего с наплавляемой стороны, кг/м2	не менее	2,0		
Водопоглощение в теч. 24 часов, % по массе	не более	1		
Температура хрупкости вяжущего, °С	не выше	-35		
Температура гибкости на брусѐ R=10 мм и R=25 мм. °С	не выше	-25		
Водонепроницаемость при давлении 0,2МПа в теч. 2 часов	-	выдерживает		
Тип защитного покрытия: верх / низ		песок / пленка с логотипом		